

Eisendrähte / iron wires



Eisendrähte nach DIN EN ISO 16120
iron wires acc. DIN EN ISO 16120

Eisendrähte sind unlegierte Kohlenstoffstähle. Kohlenstoffgehalt < 0,25%
Der Draht wird vor, zwischen oder nach dem Ziehen wärmebehandelt.
*Iron wires are unalloyed carbon steels. Carbon content < 0,25%
The wire will be tempered before, inside or after drawing.*

Eisendraht ist geeignet für alle erdenklichen Biege- und Schweißartikel.
Iron wire is appropriate for every imaginable bending and welding parts.

Qualitäten / qualities

C4D	C26	C65	D 8-2	D 12-2	S235JRG2C+C
C9D	C45	D 6-2	D 10-2	ST 52-2	

Abmessungen / dimensions

Ø 2,00 – 16,00mm

OBERFLÄCHEN

blank
hellblank
verzinkt
verzinkt-nachgezogen
Zink-Aluminium beschichtet
phosphatiert
verkupfert (rötlich gezogen)

SURFACE

*bright
clear bright
galvanized
galvanized redrawn
zinc-aluminium coated
phosphated
copper coated*

LIEFERFORMEN

25 – 100kg Ringe
500 – 1.500kg lose auf Kronenstöcken
750 – 1.000kg gespulte Ringe
750 – 2.500kg lagenverlegte gespulte Ringe
in Stäben 250 – 3.000mm (Ø 2,50 – 7,00mm)

PACKAGING

*25 – 100kg coils
500 – 1.500kg bulked on formers
750 – 1.000kg spooled coils
750 – 2.500kg layer spooled coils
in bars 250 – 3.000mm (Ø 2,50 – 7,00mm)*



AWS Stahlhandel GmbH
Neunkirchner Straße 49
A-2734 Puchberg a. Schneeberg

Fon: +43 720 010 221
Fax: +43 720 010 221-30
Mail: aws@aws.co.at

www.aws.co.at

